



WUB COLOR

Liquid Color for PU leather

大恭化學工業股份有限公司

TAH KONG CHEMICAL INDUSTRIAL CORP.

7TH FLOOR 778, PA TE ROAD, SEC.4,
TAIPEI, REPUBLIC OF CHINA
台北市八德路四段七七八號
新矽谷大樓七樓

TEL:(02)27859081-7
TLX:25217 TKCPIGMENT
CABLE:TKCHEMIAL TAIPEI
FAX:(02)27850907



WUB Color 簡介:

環保型 PU 皮面料用 WUB 水性色膏係針對溶劑型之污染、危險性及環保因素而衍生之開發產品，此產品不以限禁用物質為原料製造，可廣泛應用於水性樹脂，尤其對水性 PU 樹脂之黃變及不黃變型是目前水性色膏所不及，其用途取代溶劑型乾式 PU 皮面料及著色於不同基材之塗佈用，業界應用於止滑墊、鞋材、衣著防水透濕、木器表面噴漆...等著色。

產品特性:

1. WUB 為環保型水性色膏，產品不以限禁用物質為原料製造，其限禁物質包含重金屬、甲醛、酚、PVC、可塑劑、有機錫、APEO、AZO、PAHs...等可廣泛應用於水性樹脂。
2. WUB 產品具有優異物性如耐光、耐熱、耐移行、耐磨擦...等物性。
3. WUB 色膏與水性樹脂具有優良的相容性，只需極短的時間即可混合均勻。

添加方式:

1. 依所需濃度彈性調整，添加量以不影響面皮之物性為要。
2. 粘度調整:以水性樹脂(需注意相容性)降低黏度或以增黏劑提高黏度。

注意事項:

1. 本產品於使用前需攪拌，以確保色相濃度一致性。
2. 本產品嚴防曝露空氣中，使用後請將桶蓋蓋緊。
3. 請存放於陰涼處，避免陽光照射。








WUB COLOR FOR WATER-SOLUBLE PU LEATHER

Color shades 6%	Product 產品名稱	CI.Pigment 顏料代號	Lightfastness 耐光性	Migration 移行性
	YELLOW 1D146	Yellow 138	7	5
	YELLOW 1D042	Yellow 191	7-8	4
	YELLOW 1C061	Yellow 83	6-7	4
	ORANGE 1D104	Orange 64	7	5
	RED 1C060	Red 170	6-7	4
	RED 1D083A	Red 254	7-8	5
	RED 1D147	Red 208	6	4-5
	RED 1D044	Red 208	6	4-5
	MAGENTA 1D141A	Red 122	7-8	5
	MAGENTA 1D054	Red 122	7-8	5
	BORDEAUX 1D142	Violet 19	7-8	5
	BORDEAUX 1D064	Violet 19	7-8	5



WUB COLOR FOR WATER-SOLUBLE PU LEATHER

Color shades 6%	Product 產品名稱	CI.Pigment 顏料代號	Lightfastness 耐光性	Migration 移行性
	BROWN 1D073C	Red 101	7-8	5
	BORWN 1D169	Brown 25	8	5
	VIOLET 1D220	Violet 23	7	5
	BLUE 1D108	Blue 29	8	5
	BLUE 1C059	Blue 15:3	7-8	5
	BLUE 1D034	Blue 15:3	7-8	5
	GREEN 1D143	Green 7	7	5
	BLACK 1C058	Black 7	8	5
	BLACK 1D085	Black 7	8	5
	BLACK 1D167	Black 7	8	5
	WHITE 1C065	White 6	7	5
	WHITE 1D149B	White 6	7	5

Remark

1. 耐光 1 級(最差)→8 級(最優) (Light fastness:1(the worst) →8(the best))

物性、化學性堅牢度 1 級(最差)→5 級(最優) (Physical and chemical fastness : 1(the worst) →5(the best))

移行性依離型紙測試 1 級(最差)→5 級(最優) (Migration : release paper 1(the worst) →5(the best))

2. 以上所列物性數據為典型試驗數據，不做產品規格及保證。尤其著色量低於 0.1%時客戶必須自行測試所需物性。 The above data and results are based on controlled or lab work and must be confirmed by Buyer by testing for the intended conditions of use.