



WPC COLOR

Liquid Color for Emulsion Paint

大恭化學工業股份有限公司

TAH KONG CHEMICAL INDUSTRIAL CORP.

7TH FLOOR 778, PA TE ROAD, SEC.4,
TAIPEI, REPUBLIC OF CHINA
台北市八德路四段七七八號
新矽谷大樓七樓

TEL:(02)27859081-7
TLX:25217 TKCPIGMENT
CABLE:TKCHEMIAL TAIPEI
FAX:(02)27850907








WPC Color 簡介

WPC 為環保型水性色漿，配方中不使用 APEO、甲醛及 VOC...等限禁物質之原料製造，符合八大重金屬及偶氮染料，可廣泛適用於不同種類之壓克力樹脂，並且擁有良好耐候性及與同時於水性塗料加工上有極佳的相容性。

WPC COLOR FOR PAINT

Color shades :2% TiO2 :38%	Product 產品名稱	CI.Pigment 顏料代號	Lightfastness 耐光性	Acidfastness 耐酸性	Alkalinefastness 耐鹼性
	YELLOW 1P001	Yellow 184	7-8	5	5
	YELLOW 1P002	Yellow 3	6	4-5	4-5
	YELLOW 1P003	Yellow 151	7-8	5	5
	YELLOW 1P004	Yellow 74	6	5	5
	YELLOW 1P005	Yellow 154	7-8	5	5
	YELLOW 1P006	Yellow 83	6-7	5	5
	YELLOW 1P007	Yellow 191	7-8	4-5	3
	YELLOW 1P008	Yellow 110	7-8	5	5
	YELLOW 1P009	Yellow 42	7-8	5	5
	ORANGE 1P010	Orange 64	7	4-5	5
	RED 1P011	Red 254	7-8	5	5
	RED 1P012	Red 170	6-7	5	4-5
	RED 1P013	Red 208	6	5	4-5

WPC COLOR FOR PAINT

Color shades :2% TiO2 :38%	Product 產品名稱	Cl.Pigment 顏料代號	Lightfastness 耐光性	Acidfastness 耐酸性	Alkalinefastness 耐鹼性
	RED 1P014	Violet 19	8	5	5
	PINK 1P015	Red 122	7-8	5	5
	BORDEAUX 1P016	Violet 19	7-8	5	5
	BROWN 1P017	Brown 25	8	5	5
	BROWN 1P018	Red 101	7-8	5	5
	VIOLET 1P019	Violet 23	7	5	5
	BLUE 1P020	Blue 15:3	7-8	5	5
	BLUE 1P021	Blue 15:0	6-7	5	5
	BLUE 1P022	Blue 29	7-8	5	5
	GREEN 1P023	Green 7	7	5	5
	BLACK 1P024	Black 7	8	5	5
	WHITE 1P025	White 6	7	5	5



備註:

1. 不含 APEO。
1. 符合偶氮染料 (EN14362-1:2012)測試規範。
2. 符合可溶出重金屬(EN71III)測試規範。
3. 耐光 1 級(最差)→8 級(最優) ，物性、化學性堅牢度 1 級(最差)→5 級(最優)。
4. 以上所列物性數據為典型試驗數據，不做產品規格及保證。尤其著色量低於 0.1%時客戶必須自行測試所需物性。